

Carlos

Właściwości <i>Features</i>	Wynik <i>Issue</i>	Opis <i>Designation</i>	
Gramatura <i>Weight</i>	287 g/m ²		
Skład <i>Composition</i>	100% PES		
Szerokość <i>Width</i>	140 cm		
Ścieralność <i>Abrasion Resistance</i>	25 000	Martindale Test EN ISO 12947-2	
Skłonność do mechacenia i pilingu <i>Pilling resistance</i>	4	EN ISO 12945-2	
Odporność koloru na światło <i>Colour fastness to light</i>	5	EN ISO 105-B02	
Odporność na tarcie <i>Colour fastness to rubbing</i>	Na mokro <i>Wet</i> 4	Na sucho <i>Dry</i> 3-4	EN ISO 105x12
Anty Bakteria certyfikat <i>Anty Bacterial certificate</i>	✓		
Ograniczanie wchłaniania płynów <i>Water Repellant</i>	-		
Tkanina Trudnopalna <i>Fire protection</i>	✓	Flammability BS5852 PART I	
Sposób czyszczenia <i>Cleaning</i>			

Efekt pilingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.
For technological reasons are acceptable variations in color shades.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.



fibero

FIBERO

G. Rojek, P. Piechota Sp.J.
ul. 11 Listopada 99
32-440 Sułkowice

GSM +48 793 565 618
GSM +48 692 415 929
TEL./FAX +48 12 273 3773

biuro@fibero-textil.com
www.fibero-textil.com