

# Vanesse

Właściwości <i>Features</i>	Wynik <i>Issue</i>		Opis <i>Designation</i>
Gramatura <i>Weight</i>	280 g/m <sup>2</sup>		
Skład <i>Composition</i>	62% PES, 38% PP		
Szerokość <i>Width</i>	140 cm		
Ścieralność <i>Abrasion Resistance</i>	25 000		Martindale Test EN ISO 12947-2
Skłonność do mechacenia i pilingu <i>Pilling resistance</i>	3-4		EN ISO 12945-2
Odporność koloru na światło <i>Colour fastness to light</i>	5		EN ISO 105-B02
Odporność na tarcie <i>Colour fastness to rubbing</i>	Na mokro <i>Wet</i> 5	Na sucho <i>Dry</i> 4-5	EN ISO 105x12
Przesunięcie nitek w szwie <i>Seam Slippage</i>	Wątek <i>Warp</i> 4,5	Osnowa <i>Weft</i> 2	EN ISO 13936-2
Anty Bakteria certyfikat <i>Anty Bacterial certificate</i>	✓		
Ograniczanie wchłaniania płynów <i>Water Repellant</i>	-		
Tkanina Trudnopalna <i>Fire protection</i>	✓		Flammability BS5852 PART I
Sposób czyszczenia <i>Cleaning</i>			

Efekt pilingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.  
*Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.*

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.  
*For technological reasons are acceptable variations in color shades.*

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.  
*The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.*

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.  
*Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is unavoidable.*



**fibero**

**FIBERO**  
G. Rojek, P. Piechota Sp.J.  
ul. 11 Listopada 99  
32-440 Sułkowice

GSM +48 793 565 618  
GSM +48 692 415 929  
TEL./FAX +48 12 273 3773

biuro@fibero-textil.com  
www.fibero-textil.com