




# French Velvet

WŁAŚCIWOŚCI <i>Features / Materialspezifikation</i>	WYNIK <i>Issue / Ergebnis</i>	OPIS <i>Designation / Beschreibungstest</i>
SKŁAD <i>Composition / Zusammensetzung</i>	100% PES	
SZEROKOŚĆ <i>Width / Breite</i>	140 cm	
GRAMATURA <i>Weight / Gewicht</i>	350 g/m <sup>2</sup>	
ŚCIERALNOŚĆ <i>Abrasion resistance / Scheuer bestandigkeit</i>	115 000	Martindale test EN ISO 12947-2
SKŁONNOŚĆ DO MECHACENIA I PILLINGU <i>Pilling resistance / Pillbildung</i>	4-5	EN ISO 12945-2
ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚWIATŁO <i>Colour fastness to light / Lichtechtheit</i>	5	EN ISO 105-B02
ODPORNOŚĆ NA TARCIE <i>Colour fastness to rubbing / Die Farbechtheit gegenüber Reiben</i>	na sucho/dry: 4-5 na mokro/wet: 5	EN ISO 105x12
OGRANICZONE WCHŁANIANIE PŁYNÓW <i>Water repellant/Wasserabweisend</i>		
TKANINA TRUDNOPALNA (test papierosa) <i>Fire protection / Feuerschutz</i>		BS 5852 PART I (Cigarette test)
SPOSÓB CZYSZCZENIA <i>Cleaning / Pflegekennzeichnung</i>		
	<p>Usuń zabrudzenia bezpośrednio chusteczką higieniczną, a następnie wyczyść naturalnym roztworem mydła. Przemyj czystą wodą.  <i>Remove the dirt directly with a tissue and clean then with a natural soap solution. After clean with pure water.</i></p>	

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

*Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.*

*Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar.*

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

*For technological reasons are acceptable variations in color shades.*

*Aus technologischen Gründen können sich die Farbröten unterscheiden.*

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

*The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.*

*Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.*

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

*Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.*

*Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.*



CLEAN  
TECH



ANIMAL  
PROOF



WATER  
REPELLENT



CIGARETTE TEST  
BS 5852 PART I



MADE IN  
TURKEY