


# Sofia

WŁAŚCIWOŚCI <i>Features / Materialspezifikation</i>	WYNIK <i>Issue / Ergebnis</i>	OPIS <i>Designation / Beschreibungstest</i>
SKŁAD <i>Composition / Zusammensetzung</i>	100% PES	
SZEROKOŚĆ <i>Width / Breite</i>	140 cm	
GRAMATURA <i>Weight / Gewicht</i>	420 g/m <sup>2</sup>	
ŚCIERALNOŚĆ <i>Abrasion resistance / Scheuer bestandigkeit</i>	> 40 000	Martindale test EN ISO 12947-2
SKŁONNOŚĆ DO MECHACENIA I PILLINGU <i>Pilling resistance / Pillbildung</i>	4-5	EN ISO 12945-1 (2000cycles)
ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚWIATŁO <i>Colour fastness to light / Lichtechtheit</i>	4	EN ISO 105-B02
ODPORNOŚĆ NA TARCIE <i>Colour fastness to rubbing / Die Farbechtheit gegenüber Reiben</i>	4-5	EN ISO 105-X12
WYTRZYMAŁOŚĆ SZWU <i>Seam strength / Nahtfestigkeit</i>	osnowa/warp: 602 N wątek/weft: 736 N	ISO 13935-2
SIŁA ROZDARCIA <i>Tear strength/Reißfestigkeit</i>	osnowa/warp: 96 N wątek/weft: 87 N	EN ISO 13937-3
SPOSÓB CZYSZCZENIA <i>Cleaning / Pflegekennzeichnung</i>	 Usuń zabrudzenia bezpośrednio chusteczką higieniczną, a następnie wyczyść naturalnym roztworem mydła. Przemyj czystą wodą. <i>Remove the dirt directly with a tissue and clean then with a natural soap solution. After clean with pure water.</i>	

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

*Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.*

*Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar.*

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

*For technological reasons are acceptable variations in color shades.*

*Aus technologischen Gründen können sich die Farbrönen unterscheiden.*

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

*The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.*

*Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.*

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

*Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.*

*Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.*



MACHINE  
WASH



SOFTLY  
SOFT