



# Pearl

WŁAŚCIWOŚCI <i>Features / Materialspezifikation</i>	WYNIK <i>Issue / Ergebnis</i>	OPIS <i>Designation / Beschreibungstest</i>
SKŁAD <i>Composition / Zusammensetzung</i>	100% PES	
SZEROKOŚĆ <i>Width / Breite</i>	145 cm (+/- 3%)	
GRAMATURA <i>Weight / Gewicht</i>	590 g/m <sup>2</sup>	
ŚCIERALNOŚĆ <i>Abrasion resistance / Scheuer beständigkeit</i>	80 000	Martindale test EN ISO 12947-2
SKŁONNOŚĆ DO MECHACENIA I PILLINGU <i>Pilling resistance / Pillbildung</i>	4	EN ISO 12945-1 (2000cycles)
ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚWIATŁO <i>Colour fastness to light / Lichtechtheit</i>	5	EN ISO 105-B02
ODPORNOŚĆ NA TARCIE <i>Colour fastness to rubbing / Die Farbechtheit gegenüber Reiben</i>	na sucho/dry: 5 na mokro/wet: 5	EN ISO 105-X12
PRZESUNIĘCIE NA SZWIE <i>Seam slippage / Verschieben Naht</i>	osnowa/warp: 3,5 mm wątek/weft: 1,1 mm	EN ISO 13936-2
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE <i>Tensile strength / Nahtfestigkeit</i>	osnowa/warp: 1715 N wątek/weft: 1084 N	EN ISO 13934-1
SIŁA ROZDARCIA <i>Tear strength / Reißfestigkeit</i>	osnowa/warp: 174,3 N wątek/weft: 276,1 N	EN ISO 13937-3
TKANINA TRUDNOPALNA (test papierosa) <i>Fire protection / Feuerschutz</i>		BS 5852 Part I, EN 1021-1
SPOSÓB CZYSZCZENIA <i>Cleaning / Pflegekennzeichnung</i>		
	<p>Usuń zabrudzenia bezpośrednio chusteczką higieniczną, a następnie wyczyść naturalnym roztworem mydła. Przemyj czystą wodą.  <i>Remove the dirt directly with a tissue and clean then with a natural soap solution. After clean with pure water.</i></p>	

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.  
*Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.*  
*Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar.*

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.  
*For technological reasons are acceptable variations in color shades.*  
*Aus technologischen Gründen können sich die Farbrönen unterscheiden.*

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.  
*The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.*  
*Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.*

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.  
*Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.*  
*Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.*



REACH  
COMPLIANCE



MACHINE  
WASH



CIGARETTE TEST  
BS 5852 PART I