

Karta Produktu/Product Card/Produktkarte

Enzo

Właściwości <i>Features/Materialspezifikation</i>	Wynik <i>Issue/Ergebnis</i>		Opis <i>Designation/Beschreibungstest</i>
Skład <i>Composition/Zusammensetzung</i>	100 % PES		
Szerokość <i>Width/Breite</i>	140 cm		
Gramatura <i>Weight/Gewicht</i>	330 g/m²		
Ścieralność <i>Abrasion Resistance/Scheuer bestandigkeit</i>	50 000		Martindale test EN ISO 12947-2
Skłonność do mechacenia i pillingu <i>Pilling resistance/Pillbildung</i>	b.d.		EN ISO 12945-2
Odporność koloru na światło <i>Colour fastness to light/Lichtechtheit</i>	4		EN ISO 105-B02
Przesunięcie w szwie <i>Seam slippage/ Verschieben Naht</i>	Osnowa/Warp 3,4 mm	Wątek/Weft 3,9 mm	BS EN ISO 13936-2:2004
Odporność na tarcie <i>Colour fastness to rubbing/Die Farbechtheit gegenüber Reiben</i>	Na mokro/wet 4-5	Na sucho/dry 4-5	EN ISO 105 X12
Anty bakteria certyfikat <i>Anti Bacterial certificate/Antibacteriell</i>	b.d.		
Ograniczone wchłanianie płynów <i>Water repellent/Wasserabweisend</i>	✓		
Tkanina trudnopalna (test papierosa) <i>Fire protection /Feuerschutz</i>	✓		BS 5852 PART I (cigarette test)
Sposób czyszczenia <i>Cleaning/ Pflegekennzeichnung</i>			

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.
Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar.

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.
For technological reasons are acceptable variations in color shades.
Aus technologischen Gründen können sich die Farbrönen unterscheiden.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.
The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.
Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.
Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.
Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.



Design



Subtelnie miękka
Przyjemna w dotyku



Tkanina
trudnopalna



Ograniczone
wchłanianie płynów

FIBERO

G. Rojek, P. Piechota Sp.J.
ul. 11 Listopada 99
32-440 Sułkowice

NIP PL 6812056057
REGON 122894069
KRS 0000467723

GSM +48 793 565 618
GSM +48 692 415 929
TEL./FAX +48 12 273 3773

biuro@fibero-textil.com
www.fibero-textil.com