



## Karta Produktu/Product Card/Produktkarte

### Missouri

Właściwości <i>Features/Materialspezifikation</i>	Wynik <i>Issue/Ergebnis</i>	Opis <i>Designation/Beschreibungstest</i>	
Skład <i>Composition/Zusammensetzung</i>	<b>100 % PES</b>		
Szerokość <i>Width/Breite</i>	<b>140 cm</b>		
Gramatura <i>Weight/Gewicht</i>	<b>330 g/m<sup>2</sup></b>		
Ścieralność <i>Abrasion Resistance/Scheuer bestandigkeit</i>	<b>18 000</b>	<b>Martindale test EN ISO 12947-2</b>	
Skłonność do mechacenia i pillingu <i>Pilling resistance/Pillbildung</i>	<b>4</b>	<b>EN ISO 12945-2</b>	
Odporność koloru na światło <i>Colour fastness to light/Lichtechtheit</i>	<b>4</b>	<b>EN ISO 105-B02</b>	
Odporność na tarcie <i>Colour fastness to rubbing/Die Farbechtheit gegenüber Reiben</i>	Na mokro/ <i>Dry</i> <b>4</b>	Na sucho/ <i>Dry</i> <b>4</b>	<b>EN ISO 105x12</b>
Przesunięcie w szwie <i>Seam slippage/Verschieben Naht</i>	Osnowa/Warp <b>4.0 mm</b>	Wątek/Weft <b>3.5 mm</b>	<b>BS EN ISO 13936-2:2004</b>
Siła rozdarcia <i>Tear strength</i>	Osnowa/Warp <b>39 N</b>	Wątek/Weft <b>42 N</b>	<b>EN ISO 13936-2</b>
Sposób czyszczenia <i>Cleaning/Plefekennzeichnung</i>			

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.  
*For technological reasons are acceptable variations in color shades.*  
*Aus technologischen Gründen können sich die Farbronnen unterscheiden.*

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.  
*Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.*  
*Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.*



#### FIBERO

G. Rojek, P. Piechota Sp.J.  
ul. 11 Listopada 99  
32-440 Sułkowice

NIP PL 6812056057  
REGON 122894069  
KRS 0000467723

GSM +48 793 565 618  
GSM +48 692 415 929  
TEL./FAX +48 12 273 3773

biuro@fibero-textil.com  
www.fibero-textil.com