

## Karta Produktu / Product Card / Produktkarte

### Missouri

Właściwości Features/Materialspezifikation	Wynik Issue/Ergebnis		Opis Designation/Beschreibungstest
Skład Composition/Zusammensetzung	100% PES		
Szerokość Width/Breite	140cm		
Gramatura Weight/Gewicht	330g/m <sup>2</sup>		
Ścieralność Abrasion resistance/Scheuer bestandigkeit	18 000		Martindale test EN ISO12947-2
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance/Pillbildung	4		EN ISO 12945-2
Odporność koloru na światło Colour fastness to light/Lichtechtheit	4		EN ISO 105-B02
Odporność na tarcie Colour fastness to rubbing/Die Farbechtheit gegenüber Reiben	Na mokro /wet 4	Na sucho /dry 4	EN ISO 105x12
Przesunięcie na szwie Seam sippage /Verschieben Naht	Osnowa/Warp 4,0mm	Wątek/Weft 3,5mm	BS EN ISO 13936-2:2004
Siła rozdarcia Tear Strength	Osnowa/Warp 39N	Wątek/Weft 42N	EN ISO 13936-2
Sposób czyszczenia Cleaning/Pflegekennzeichnung			

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

For technological reasons are acceptable variations in color shades.

Aus technologischen Gründen können sich die Farbröten unterscheiden.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.

Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.

Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.



WYPRODUKOWANO W UNII EUROPEJSKIEJ



MOŻNA PRAĆ W PRALCE

