

Karta Produktu / Product Card / Produktkarte

EVA

Właściwości Features/Materialspezifikation	Wynik Issue/Ergebnis		Opis Designation/Beschreibungstest
Skład Composition/Zusammensetzung	71% PES, 29%PP		
Szerokość Width/Breite	140cm		
Gramatura Weight/Gewicht	340g/mb		
Ścieralność Abrasion resistance/Scheuer bestandigkeit	85.000		BS EN ISO 12947-2
Skłonność do mechacenia i pillingu Pilling resistance/Pillbildung	4-5		BS EN ISO 12945-1 (2000cycles)
Odporność koloru na światło Colour fastness to light/Lichtechtheit	4-6		BS EN ISO 105-B02
Odporność koloru na tarcie Colour fastness to rubbing/Farbechtheit gegen Reiben	NA SUCHO/DRY 4	NA MOKRO/WET 3/4	BS EN ISO 105-X12
Przesunięcie na szwie Seam slippage/Nahtschlupf	WARP/OSNOWA: 3,8mm	WEFT/WĄTEK: 3,8mm	BS EN ISO 13936-2
Wytrzymałość szwu na rozciąganie Seam strength/Nahtfestigkeit	WARP/OSNOWA: 1044N	WEFT/WĄTEK: 770N	BS EN ISO 13934-1
Siła rozdarcia Tear strength/Reißfestigkeit	WARP/OSNOWA: 97N	WEFT/WĄTEK: 109N	BS EN ISO 13937-3
Tkanina trudnopalna(test papierosa) Fire protection/Feuerschutz	✓		BS 5852 Source 0 EN1021-1
Sposób czyszczenia Cleaning/Pflegekennzeichnung			

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

For technological reasons are acceptable variations in color shades.

Aus technologischen Gründen können sich die Farbrönen unterscheiden.

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.

Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.

Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.



UPHOLSTERY FABRIC
TKANINA TAPICERSKA



DESIGN



FIRE PROTECTION
TRUDNOPALNA POWŁOKA



WATER REPELLANT
OGRANICZONE
WCHŁANIANIE PŁYNÓW

