


# Maribel

| WŁAŚCIWOŚCI<br><i>Features / Materialspezifikation</i>                        | WYNIK<br><i>Issue / Ergebnis</i>  | OPIS<br><i>Designation / Beschreibungstest</i> |
|---|---|--|
| SKŁAD<br><i>Composition / Zusammensetzung</i>                                 | 45% ACR, 12% MET, 43% PES   |  |
| SZEROKOŚĆ<br><i>Width / Breite</i>  | 140 cm  |  |
| GRAMATURA<br><i>Weight / Gewicht</i>  | 390 g/m <sup>2</sup>  |  |
| ŚCIERALNOŚĆ<br><i>Abrasion resistance / Scheuer bestandigkeit</i>             | 25 000  | Martindale test EN ISO 12947-2                 |
| SKŁONNOŚĆ DO MECHACENIA I PILLINGU<br><i>Pilling resistance / Pillbildung</i> | 4-5   | EN ISO 12945-2                                 |
| SPOSÓB CZYSZCZENIA<br><i>Cleaning / Pflegekennzeichnung</i>                   |   |  |
|   | Usuń zabrudzenia bezpośrednio chusteczką higieniczną, a następnie wyczyść naturalnym roztworem mydła. Przemyj czystą wodą.<br><i>Remove the dirt directly with a tissue and clean then with a natural soap solution. After clean with pure water.</i> |  |

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

*Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.*

*Pilling von Textilien ist natürlich und nicht vollkommen vermeidbar.*

Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów.

*For technological reasons are acceptable variations in color shades.*

*Aus technologischen Gründen können sich die Farbrönen unterscheiden.*

Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.

*The results of the Technical Specification are average results obtained during the study.*

*Die Ergebnisse in der Sicherheitsdatenblatt sind das durchschnittliche Ergebnisse, die während der Untersuchung durchgeführt wurden.*

Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

*Dark fabric's color dye stuff migration to light fabrics is unavoidable.*

*Migration der Farbpigmente von dunklen auf helle Stoffe ist nicht vermeidbar.*

